




TOUJOURS
MIEUX
PRÉPARÉ



F
FILLERS

F120

Enduit de rebouchage en poudre très fin, séchage rapide pour intérieur



Description

Enduit de rebouchage en poudre séchage rapide. Formule à base de plâtre, de ciment et de résine.

Application

Usage intérieur. Pour reboucher et réparer les fissures et trous des supports en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, briques, pierre et la plupart supports de maçonneries.

Caractéristiques

- Ponçable après 1h30
- Excellente adhérence
- Convient aux supports non absorbants comme les carrelages émaillés et anciennes couches de peinture

F120 - Enduit de rebouchage en poudre très fin, séchage rapide pour intérieur

Préparation

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes. Passer une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit. Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit anti-rouille (comme Polyfilla Pro S200).

Usage

Ajouter 2,5 volumes de poudre à un volume d'eau et mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Poudre ou eau peuvent être ajoutées afin d'obtenir la consistance désirée.

Pâte utilisable environ 30 minutes. Appliquer en couche pour le rebouchage de toutes imperfections jusqu'à 5 cm.

Temps de séchage

Temps de séchage avant ponçage 1h30 minimum pour une couche de 2 mm d'épaisseur. Le temps de séchage dépend du support, de la profondeur du trou ou de la fissure, de la température et de l'humidité.

Emballage

5 kg sac

Stockage

Stocker 1 an environ dans un endroit sec.

Remarques

- Convient aux petites réparations.

Données techniques:

- Taux de mélange : 0,45 l d'eau par kg de poudre
- Temps de travail : 30 minutes à 20°C
- Temps de séchage : 1h30 à 20°C et 60% d'humidité relative
- Application : à une température comprise entr 5°C et 30°C
- pH : 11
- Epaisseur : 0 mm - 50 mm
- Densité : Sèche(poudre): 1,1 kg/l En mélange: 1,6 kg/l

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.