

De perfecte start voor een professionele finish



W340

2K Houtprimer voor binnen en buiten



Droogtijd
als primer



Droogtijd
als sealer



Omschrijving

Twee componenten houtprimer op basis van urethaan-acrylaat.

Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voorbehandelen van houtreparaties en afdichten van kopse kanten.
Te gebruiken als basis in combinatie met W350, W360 en W370 houtreparatiepasta's.

Eigenschappen

- Gemakkelijk doseer- en mengbaar
- Trekt diep in het hout
- Uitstekende hechting

W340 - 2K Houtprimer voor binnen en buiten

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

Gebruik

Gebruik het speciale doseersysteem om gelijke hoeveelheden component A en B af te meten.
Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker.
Breng W340 aan met behulp van een kwast tot het hout verzadigd is.

Droogtijd

Bij gebruik als Primer: Primer 20 minuten in laten trekken, vervolgens W350, W360 of W370 reparatiepasta's nat-in-nat verwerken.

Bij gebruik als Sealer: Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2,5 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

200 ml set (2 x 100 ml fles).

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Meng niet meer primer dan verwerkt kan worden in 45 minuten.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Verwerkingstijd | : 45 minuten bij 20°C |
| • Verwerkingstemperatuur | : 2°C - 30°C |
| • Droogtijd als primer | : 20 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Droogtijd als sealer | : 2,5 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Densiteit | : 1,1 kg/l (gemengd) |
| • Kleur | : kleurloos |
| • Druksterkte | : 9 +/- 3 N/mm² |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

