Polyfilla PRO

De perfecte start voor een professionele finish

X

FILLERS + EQUALISERS

X100

Vulmiddel en egaliseerplamuur (2-in-1) voor binnen

Omschrijving

Poedervulmiddel en plamuur op basis van gips en polymeerdispersie. De langere open tijd resulteert in uitstekende toepassingseigenschappen.

Toepassing

Binnengebruik. Voor het vullen en egaliseren van pleisterwerk, gipskarton, baksteen en de meeste andere minerale ondergronden gebruikt in de bouw. Kan ook toegepast worden op reeds geschilderde matte ondergronden.

Eigenschappen

- 2 uur verwerkingstijd (bij 20°C).
- Toepasbaar als vulmiddel tot 5cm diepte
- Toepasbaar als egaliseermiddel van 0-10mm laagdikte
- Zeer gemakkelijke verwerking en zeer goede hechting
- Perfect schuurbaar

X100 - Vulmiddel en egaliseerplamuur (2-in-1) voor binnen

Voorbereiding

De ondergrond dient proper, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels en/of vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (Polyfilla Pro S200 in 500 ml spuitbus).

Gebruik

Mengverhouding; Als vulmiddel: 2 delen poeder op 1 deel water of 1 kg poeder met 0,60 L water. Als plamuurmiddel: 1 ¾ deel poeder op 1 deel water of 1 kg poeder met 0,65 L water. 5 min. laten rusten en opnieuw oproeren. Water of poeder kan toegevoegd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. De aangemaakte pasta kan 2 uur verwerkt worden.

Droogtijd

Minimum 5 uur voor 5 mm laagdikte (20°C en 60% relatieve vochtigheid). Droogtijd hangt af van de ondergrond, aangebrachte laagdikte, temperatuur en relatieve vochtigheid.

Verpakking

5/25 kg zak, 10 kg emmer

Opslag

In gesloten en originele verpakking is dit product minimaal 1 jaar houdbaar.

Opmerkingen

- X100 kan op matte, licht zuigende muurverven aangebracht worden maar niet op gesatineerde, glanzende of synthetische muurverven en lakken. Kan wel toegepast worden op reeds geschilderde matte ondergronden.
- De geschilderde oppervlakken dienen goed opgeruwd /geschuurd te worden als voorbehandeling.

Technische gegevens:

- Mengverhouding : als vulmiddel: 1kg poeder met 0,60 L water
  als egaliseermiddel: 1kg poeder voor 0,65 L water
- Verwerkingstijd : 120 minuten bij 20°C
- Droogtijd : 300 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Gebruikstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Korrelgrootte : 100 µm
- Minimale laagdikte : 0 mm
- Maximale laagdikte : 50 mm
- Densiteit : 1 kg/l
- Druksterkte : > 9 N/mm²

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa Polyfilla Pro • Postbus 80 • 1800 Vilvoorde • Tel: 02/254.22.11