



ALTIJD BETER
VOORBEREID



S
SPECIALTIES

S610

Reiniger en ontvetter voor vloeren, met etsende werking

Omschrijving

Oplossing in water die zuren en detergenten bevat, voor het reinigen, ontvetten of etsen van cement-, beton- of tegelvloeren.

Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voor het reinigen, ontvetten of etsen van cement-, beton- of tegelvloeren.

- Verwijdert de slikhuid, die in hoofdzaak geen goede hechting toelaat, door een snelle en doeltreffende chemische werking.
- Ontvet met dieptewerking de vloeren doordrongen van olie en vetten zoals garages, parkings, ateliers, machinezones, ...
- Lost lichte roestvlekken op tegels op, werkt ook tegen salpeter en mag gebruikt worden om smeer e.d. van gereedschap en machines te verwijderen.
- Is bijzonder geschikt om gegalaniseerd metaal voor te bereiden alvorens te schilderen..

Eigenschappen

- Snelle en doeltreffende chemische werking
- Oplossing in water
- Etsende werking op beton en verwijdert de losse cementsluis op gegoten vloeren
- Ontvet betonvloeren die doordrongen zijn van olie en vetten
- Bijzonder geschikt voor voorbereiding van gegalaniseerd metaal
- Lost lichte roestvlekken op tegels en natuursteen op

Gebruik

Voor het reinigen van vette tegelvloeren : Polyfilla Pro S610 1/1 verdunnen met water. Het product uniform aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Schuren. Rendement: 8-12 m²/l. 15 minuten laten inwerken. Al schurend afspoelen met zuiver water en daarna dweilen en laten drogen.

Voor het verwijderen van salpeter : Polyfilla Pro S610 1/1 verdunnen met water. Aanbrengen met harde borstel. 30 minuten laten inwerken. Afspoelen met zuiver water.

Voor het oplossen van lichte roestvlekken : Polyfilla Pro S610 30 minuten laten inwerken. Schuren en afspoelen.

Voor het etsen van vloeren. Behandeling van nieuwe vloeren vóór het schilderen : Krachtig borstelen om losse deeltjes te verwijderen. De vloer lichtjes nat maken. Polyfilla Pro S610 uniform aanbrengen met harde borstel. Rendement: 2-5 m²/l. Ongeveer 30 minuten laten inwerken. Zorgvuldig schuren. Al schurend afspoelen met zuiver water en dweilen. Zeer goed laten drogen vóór het schilderen.

Voor het etsen van vloeren. Behandeling van vettige vloeren vóór het schilderen : Zeer vettige vloeren: vet- en vuilaanhechting mechanisch afschrapen. Polyfilla Pro S610 uniform aanbrengen met een harde borstel. Rendement: 2-5 m²/l. Ongeveer 1 uur laten inwerken. De meest vuile vlekken verschillende malen schuren. De gevormde emulsie bij voorkeur verwijderen door te stoomstralen of al schurend met zuiver water. Zeer vettige vloeren tweemaal behandelen. Volledig laten drogen vóór het schilderen.

Voorzorgen en aanbevelingen

- **Voorzorgen:** Polyfilla Pro S610 bevat zuur en is dus corrosief. Hij tast metaal aan: vermijd contact met betonbewapening. Tijdens de verwerking en het schuren rubberlaarzen dragen. De ogen en de huid beschermen tegen spatten, deze onmiddellijk met zuiver water afspoelen bij contact.

Verpakking

- 5 L Jerrycan

Houdbaarheid

- Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Praktische eigenschappen

Toepassingsmateriaal Harde borstel

Reiniging van materiaal Water

Kleur Kleurloos

Theoretisch rendement Etsen : 2 tot 5 m²/L/laag (onverdund)

Ontvetten : 2 tot 5 m²/L/laag (onverdund)

Reinigen : 8 tot 12 m²/L/laag (verdund met water 1/1)

Samenstelling

Actieve stof Fosforzuur en tensioactieven

Densiteit bij 20°C 1,10 ± 0,05 kg/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa Polyfilla Pro • Postbus 80 • 1800 Vilvoorde • Tel: 02/254.22.11