



ALTIJD BETER
VOORBEREID



W370

2K Grote houtreparatiepasta voor binnen en buiten

W

WOOD



Omschrijving

Twee componenten houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voor het repareren van houtrot, grote gaten in hout en deelvervangingen.

Eigenschappen

- Uitstekende modelleerbaarheid en standvermogen
- Uitstekende hechting
- Perfect schuurbaar

W370 - 2K Grote houtreparatiepasta voor binnen en buiten

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

Gebruik

Breng W340 houtprimer aan op de ondergrond en laat circa 20 minuten intrekken.
Meng beide componenten W370 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de reparatiepasta aan in de natte primer.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en vochtigheid.

Verpakking

600 ml set (2 x 300 ml koker).

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Gebruik voor kleinere reparaties Polyfilla Pro W350 en W360.
- Ondergrond vooraf primeren met Polyfilla Pro W340.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:

- Minimale laagdikte : 5 mm
- Maximale laagdikte : 5 cm
- Verwerkingstijd : circa 65 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 2°C - 30°C
- Droogtijd : 4 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Densiteit : 1,1 kg/l (gemengd)
- Korrelgrootte : 85 µm
- Kleur : beige
- Druksterkte : 142 +/- 10 N/mm²

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de recente uitgave van technische informatie.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel