



ALTIJD BETER  
VOORBEREID



**X**  
FILLERS +  
EQUALISERS

# X100

## Vulmiddel en egaliseerplamuur (2-in-1) voor binnen



Plamuur



Vulmiddel



### Omschrijving

Poedervulmiddel en plamuur op basis van gips en polymeerdispersie. De langere open tijd resulteert in uitstekende toepassingseigenschappen.

### Toepassing

Binnengebruik. Voor het vullen en egaliseren van pleisterwerk, gipskarton, baksteen en de meeste andere minerale ondergronden gebruikt in de bouw. Kan ook toegepast worden op reeds geschilderde matte ondergronden.

### Eigenschappen

- 2 uur verwerkingstijd (bij 20°C).
- Toepasbaar als vulmiddel tot 5cm diepte
- Toepasbaar als egaliseermiddel van 0-10mm laagdikte
- Zeer gemakkelijke verwerking en zeer goede hechting
- Perfect schuurbaar

# X100 - Vulmiddel en egaliseerplamuur (2-in-1) voor binnen

## Voorbereiding

De ondergrond dient proper, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels en/of vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (Polyfilla Pro S200 in 500 ml spuitbus).

## Gebruik

Mengverhouding; Als vulmiddel: 2 delen poeder op 1 deel water of 1 kg poeder met 0,60 L water. Als plamuurmiddel: 1  $\frac{3}{4}$  deel poeder op 1 deel water of 1 kg poeder met 0,65 L water. 5 min. laten rusten en opnieuw oproeren. Water of poeder kan toegevoegd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. De aangemaakte pasta kan 2 uur verwerkt worden.

## Droogtijd

Minimum 5 uur voor 5 mm laagdikte (20°C en 60% relatieve vochtigheid). Droogtijd hangt af van de ondergrond, aangebrachte laagdikte, temperatuur en relatieve vochtigheid.

## Verpakking

5/25 kg zak, 10 kg emmer

## Opslag

In gesloten en originele verpakking is dit product minimaal 1 jaar houdbaar.

## Opmerkingen

- X100 kan op matte, licht zuigende muurverven aangebracht worden maar niet op gesatineerde, glanzende of synthetische muurverven en lakken. Kan wel toegepast worden op reeds geschilderde matte ondergronden.
- De geschilderde oppervlakken dienen goed opgeruwd /geschuurd te worden als voorbehandeling.

## Technische gegevens:

- Mengverhouding : als vulmiddel: 1kg poeder met 0,60 L water  
als egaliseermiddel: 1kg poeder voor 0,65 L water
- Verwerkingstijd : 120 minuten bij 20°C
- Droogtijd : 300 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Gebruikstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Korrelgrootte : 100  $\mu$ m
- Minimale laagdikte : 0 mm
- Maximale laagdikte : 50 mm
- Densiteit : 1 kg/l
- Druksterkte : > 9 N/mm<sup>2</sup>

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de recente uitgave van technische informatie.

[www.polyfillapro.com](http://www.polyfillapro.com) of stel uw vragen via [polyfillapro.be@akzonobel](mailto:polyfillapro.be@akzonobel)