

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

F

FILLERS

F110

Binnenvulmiddel: kunsthars versterkt



Omschrijving

Poedervulmiddel op basis van gips en polymeerdispersie, voor binnen.

Toepassing

Voor het vullen en repareren van barsten en gaten in pleister, gipskarton, baksteen en andere minerale ondergronden.

Eigenschappen

- Schuur- en overschilderbaar na 3 uur
- Bijzonder goede hechting
- Gemakkelijke verwerking
- Met kunsthars versterkt, daardoor geschikt voor kleine reparaties
- Makkelijk te mengen
- Overschilderbaar met acryl- en alkydverf

F110 - Binnenvulmiddel: kunsthars versterkt

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (bijv. S200 Isoleercoating).

Gebruik

Mengverhouding: 2 delen poeder en 1 deel water. Voeg het poeder toe aan het water. De pasta blijft ongeveer 1 uur verwerkbaar. Maximale laagdikte tot 5 cm. Grotere reparaties in lagen opbouwen.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 3 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 5 kg (emmer)
- 10 kg (emmer)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Niet geschikt voor gesloten ondergronden zoals keramische tegels en geschilderde ondergronden.

Technische gegevens:

- Mengverhouding : 1 kg poeder met 0,55 l water
- Verwerkingstijd : $\pm$ 60 minuten bij 20°C
- Droogtijd : 180 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Min laagdikte : geen
- Max laagdikte : 50 mm

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

