


2K Houtprimer Universeel - W340

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

2K houtprimer op basis van urethaan-acrylaat, buiten toepasbaar.

- Uitstekend toepasbaar in combinatie met houtreparatiemiddelen op basis van urethaan-acrylaat
- Oplosmiddelrijk; is niet binnen toepasbaar
- Gemakkelijk doseer- en mengbaar in 1:1 volumedelen
- Gemakkelijk te verstrijken
- Grote impregnerende werking
- Trekt diep in het hout
- Versterkt hechting
- Voorkomt vochtindringing



TOEPASSING

Voorbehandelen/impregneren van houtreparaties en sealen kopse kanten. Te gebruiken als basis in combinatie met de W360 en W370. Gecertificeerd volgens **KOMO BRL 0807** categorieën 5A, 6A, 7A, 8A en 9A Certificaatnummer 33355

VERWERKINGSGEGEVENS

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.

VERWERKINGSMETHODEN

Gebruik het speciale doseersysteem om gelijke hoeveelheden component A en B af te meten. Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker (bij voorkeur de T340 van Polyfilla Pro). Breng W340 aan met behulp van een kwast tot het hout verzadigd is (bij voorkeur de T220 van Polyfilla Pro).

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een thinner.

MENGVERHOUDING: VOLUME- EN GEWICHTSDELEN

- Component A: 1 deel
- Component B: 1 deel

MENGWIJZE

Hoeveelheid in een mengbeker mengen met een roerstaaf (Polyfilla Pro T360) of kwastje (Polyfilla Pro T220) tot een homogene vloeistof. Bij gebruik van grotere hoeveelheden gehele bovenkant losschroeven, leeggieten in een bakje en mengen tot een homogene vloeistof.

POTLIFE

Ca. 45 min. bij 20°C
Ca. 90 min. bij 10°C

DROOGTIJD

Ca. 2,5 uur bij 20°C. Ca. 5 uur bij 10°C
Primer 10 minuten in laten trekken in zachthout, vervolgens W360 of W370 houtreparatiepasta's nat-in-nat verwerken. Let op! Bij hardhout (merbau en eiken) minimaal 30 minuten laten intrekken.

2K Houtprimer Universeel - W340

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VLAMPUNT	<ul style="list-style-type: none">• Component A: > 100°C• Component B: > 49°C
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

EIGENSCHAPPEN

DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)	<ul style="list-style-type: none">• Component A: 1,12 kg/dm³• Component B: 1,10 kg/dm³• Gemengd product: 1,11 kg/dm³
VASTE-GEHALTE	82% vol.
DROGING BIJ 20°C/65% RV	De W340 kan zowel nat in nat met houtreparatiepasta als in droge toestand met verf worden afgewerkt. Het verdient echter aanbeveling de W340 ca. 10 tot 30 minuten in het hout te laten trekken, afhankelijk van de houtsoort en daarna de houtreparatiemassa aan te brengen. Bij 20°C is W340 doorgehard na ca. 2,5 uur.
HECHTING	Uitstekend op een goede, schone, droge houten ondergrond (vochtgehalte lager dan 18%).
SCHUURBAARHEID	Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERDERE INFORMATIE

VERPAKKING	200 ml set (2 x 100 ml fles) <ul style="list-style-type: none">• Component A: 100 ml• Component B: 100 ml
HOUDBAARHEID	In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar
KLEUR GEREED PRODUCT	Kleurloos