

## W340

## 2K Houtprimer

## ALGEMEEN

## OMSCHRIJVING

**2K houtprimer op basis van urethaan-acrylaat, buiten toepasbaar.**

- Uitstekend toepasbaar in combinatie met houtreparatiemiddelen op basis van urethaan-acrylaat
- Oplosmiddelrijk; is niet binnen toepasbaar
- Gemakkelijk doseer- en mengbaar in 1:1 volumedelen
- Gemakkelijk verstrijkbaar
- Grote impregnerende werking
- Trekt diep in het hout
- Versterkt hechting
- Voorkomt vochtindringing

## TOEPASSING

Voorbehandelen/impregneren van houtreparaties en wapeningsband. Te gebruiken als basis in combinatie met de W360 en W370.

## VERWERKINGSGEGEVENS

## VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 20°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.

## VERWERKINGSMETHODEN

Gebruik het speciale doseersysteem om gelijke hoeveelheden component A en B af te meten. Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker (bij voorkeur de T340 van Polyfilla Pro). Breng W340 aan met behulp van een kwast tot het hout verzadigd is (bij voorkeur de T220 van Polyfilla Pro).

## REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een thinner.

## MENGVERHOUDING: VOLUME- EN GEWICHTSDELEN

- Component A: 1 deel
- Component B: 1 deel

## MENGWIJZE

Hoeveelheid in een mengbeker mengen met een roerstaaf (Polyfilla Pro T360) of kwastje (Polyfilla Pro T220) tot een homogene vloeistof. Bij gebruik van grotere hoeveelheden gehele bovenkant losschroeven, leeggieten in een bakje en mengen tot een homogene vloeistof.

## POTLIFE

Ca. 45 min. bij 20°C  
Ca. 90 min. bij 10°C

## DROOGTIJD

Ca. 2 uur bij 20°C  
Ca. 5 uur bij 10°C  
Primer 10 minuten in laten trekken, vervolgens W360 of W370 houtreparatiepasta's nat-in-nat verwerken. Let op! Bij hardhout (merbau en eiken) minimaal 30 minuten laten intrekken.

# W340 - 2K Houtprimer

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

<b>VLAMPUNT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Component A: &gt; 100°C</li><li>• Component B: &gt; 49°C</li></ul>
<b>WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN</b>	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
<b>PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD</b>	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

## EIGENSCHAPPEN

<b>DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Component A: 1,12 kg/dm<sup>3</sup></li><li>• Component B: 1,10 kg/dm<sup>3</sup></li><li>• Gemengd product: 1,11 kg/dm<sup>3</sup></li></ul>
<b>VASTE-GEHALTE</b>	82% vol.
<b>DROGING BIJ 20°C/65% RV</b>	De W340 kan zowel nat in nat met houtreparatiepasta als in droge toestand met verf worden afgewerkt. Het verdient echter aanbeveling de W340 ca. 10 minuten in het hout te laten trekken en daarna de houtreparatiemassa aan te brengen. Bij 20°C is W340 doorgehard na ca. 2 uur.
<b>HECHTING</b>	Uitstekend op een goede, schone, droge houten ondergrond (vochtgehalte lager dan 18%).
<b>SCHUURBAARHEID</b>	Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

## VERDERE INFORMATIE

<b>VERPAKKING</b>	<b>200 ml set (2 x 100 ml fles)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Component A: 100 ml</li><li>• Component B: 100 ml</li></ul>
<b>HOUDBAARHEID</b>	In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar
<b>KLEUR GEREED PRODUCT</b>	Kleurloos

## SYSTEMEN

### V3UA - Afdichten (sealen) van kale- en/of kopse kanten

Producten: Polyfilla Pro W340 2K Houtprimer

1. Schuur de kale delen en /of kopse kanten tot op het gezonde hout, maak het oppervlak schoon en stofvrij.
2. Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%.
3. Polyfilla Pro W340 2K Houtprimer aanbrengen en minimaal 2 uur laten intrekken.
4. Afwerken conform het verftechnisch advies