



2K Houtprimer Universeel W340


ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

2K houtprimer op basis van urethaan-acrylaat, voor buiten. Uitstekend toepasbaar in combinatie met houtreparatiemiddelen op basis van urethaan-acrylaat

TOEPASSING

Voorbehandelen/impregneren van houtreparaties en wapeningsband. Te gebruiken als basis in combinatie met de W360 en W370. Gecertificeerd volgens KOMO BRL 0807 categorieën 5A, 6A, 7A, 8A en 9A, certificaatnummer 33355.



VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

APPLICATIE:

Gebruik het speciale doseersysteem om gelijke hoeveelheden component A en B af te meten. Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker. Breng W340 aan met behulp van een kwast tot het hout verzadigd is. Primer 10 minuten in laten trekken bij zacht hout en 30 minuten bij hardhout, vervolgens W360 of W370 "nat in nat" aanbrengen.

EIGENSCHAPPEN

- Trekt diep in het hout
- Versterkt hechting
- Voorkomt vochtindringing
- Gemakkelijk doseer- en mengbaar
- met kleurindicator
- Bevat geen fungiciden
- Watervast
- Te gebruiken als sealer voor kopse kanten
- Als hechtlaag voor de 2k houtreparatie W360 of W370 houtreparatiepasta overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

VERPAKKING

200 ml set (2 x 100 ml fles)

TECHNISCHE DATA

SOORTELIJK GEWICHT

- Component A: 1,12 kg/dm³
- Component B: 1,10 kg/dm³
- Gemengd product: 1,11 kg/dm³

KLEUR

Kleurloos

VOC WAARDE

192gr/l gemengd

MENGVERHOUDING: VOLUME EN GEWICHTSDELEN.

- Component A: 1 deel
- Component B: 1 deel

POTLIFE:

Ca. 45 min. bij 20°C
Ca. 90 min. bij 10°C

MENGWIJZE:

Hoeveelheid in een mengbeker mengen met een roerstaaf (Polyfilla Pro T360) tot een homogene vloeistof. Bij gebruik van grotere hoeveelheden gehele bovenkant losschroeven, leeggieten in een bakje en mengen tot een homogene vloeistof.

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.

HECHTING

Uitstekend op een goede, schone, droge houten ondergrond. (vochtgehalte lager dan 18%).

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

n.v.t.

VASTE STOFGEHALTE

n.v.t.

DROOGTIJD 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C

VLAMPUNT

- Component A: > 100°C
- Component B: > 49°C

REPARATIEDIEPTE

n.v.t.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met terpentijn.