



VUL-EN EGALISEERMIDDEL Buiten Poeder X300

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Een poeder vul- en egaliseermiddel op basis van cement voor buiten.

TOEPASSING

Voor het vullen, repareren en egaliseren van minerale ondergronden zoals baksteen, beton en cementgebonden buitenpleisters; evenals niet zuigende ondergronden zoals geglaazuurde tegels en reeds geschilderde ondergronden.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalendelen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. (bijvoorbeeld Polyfilla Pro Isoleercoating S200).

VERWERKINGSMETHODEN

Toepassing mengverhouding vullen: 3 delen poeder voor 1 deel water.

Toepassing mengverhouding egaliseren: 2,5 deel poeder voor 1 deel water.

Voeg het poeder toe aan het water. De pasta blijft ongeveer 30 minuten verwerkbaar. Maximale laagdikte als egaliseermiddel tot 1 cm

EIGENSCHAPPEN

- 2in1 vul- en egaliseermiddel
- Repareren: 0 - 5 cm
- Egaliseren: 0 - 10 mm
- Uitstekend geschikt voor buiten
- Uitstekende hechting
- Zeer glad af te werken
- Toepasbaar binnen in vochtige ruimtes, kelders en natte cellen.
- Uitstekende hechting op gesloten ondergronden zoals geglaazuurde tegels.

VERPAKKING

10kg emmer en 5kg zak.

TECHNISCHE DATA

KLEUR

Wit

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

30 minuten

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuurbaar na minimaal 3 uur. Overschilderbaar na 24 uur.
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 65%

SCHUURBAARHEID

Eenvoudig handmatig en machinaal schuurbaar.

VOC WAARDE

0 g/l

PH-WAARDE

11,5

MINIMALE LAAGDIKTE

Vulmiddel en egaliseermiddel 0,3 mm

MAXIMALE LAAGDIKTE

50 mm Vulmiddel, 10 mm Egaliseermiddel

MENGVERHOUDING ALS VULMIDDEL

1kg poeder met 0,35 L water

MENGVERHOUDING ALS EGALISEERMIDDEL

1kg poeder met 0,4 L water

KORRELGROOTE

200 µm

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is doorgehard, worden gereinigd met water.