



## Wapeningsband Zelfklevend S530

### ALGEMEEN

#### OMSCHRIJVING

Wapeningsband zelfklevend rol (10 cm breed x 25 m).

#### TOEPASSING

Zelfklevende wapeningsband ter versterking en overbrugging bij het repareren van windscheuren in houten ondergronden. Ook geschikt voor het wapenen van naden bij gipsplaten en/of bouwscheuren.

### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING

Verwijder alle aanwezige verflagen en verweerd hout. Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%. Eventueel de scheur v-vormig uithalen en indien nodig uitzeyzen tot minimaal 1 cm diepte en minimaal 1 cm in de breedte. Verwijder de loszittende, opstaande vezels in en rondom de scheur en maak de reparatie goed schoon.

#### AANBRENGEN

Polyfilla PRO W340 2K Houtprimer dun aanbrengen en minimaal 10 minuten in laten trekken bij zachthout en 30 min bij hardhout zoals bijvoorbeeld eiken en merbau. De maximale droogtijd is 2,5 uur. Overtollig materiaal opdeppen met een pluivrije doek. De scheur aanbranden met W350 en vervolgens volzetten en daarbij luchtinsluiting voorkomen. Na droging de reparatie mechanisch schuren met maximaal korrel P180. Het wapeningsband met de kleefzijde op de ondergrond ruim over het te behandelen oppervlak aanbrengen en op maat snijden (3 mm terugliggend van de voorzijdes van het te behandelen oppervlak). Hierna het geheel plamuren met W360. Na droging het oppervlak schuren met maximaal P180.

### EIGENSCHAPPEN

- Geen luchtinsluiting door open structuur
- Zeer goede hechting
- Toepasbaar op (gerepareerde) windscheuren en gipsplaatnaden
- Zelfklevend makkelijk aan te brengen
- Strak eindresultaat

#### VERPAKKING

Rol 10 cm breed x 25.

### VEILIGHEIDS INFORMATIE

#### WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

#### PRDUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.