



2K POLYSTOP PLAMUUR W130

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Polyfilla Pro W130 is een 2K plamuur op basis van polyester.

TOEPASSING

Binnen, voor het plamuren van oneffenheden en beschadigingen in houten en metalen en polyester ondergronden en goed hechtende oude verflagen.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en los zittende materiaal. Oude verflagen reinigen met Polyfilla Pro S600 en vervolgens goed schuren.

APPLICATIE:

Meng verharder en plamuur totdat een homogene kleur ontstaat.

EIGENSCHAPPEN

- Binnen toepasbaar
- Zeer fijn van structuur
- Gemakkelijke verwerking
- Goed modelleerbaar
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken

VERPAKKING

- 1,55 KG (blik)

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

Pasta: 1,95 kg/L
Verharder: 1,19 kg/L
Gemengd 1,57 kg/L

KLEUR PASTA

Beige

KLEUR VERHARDER

Rose

VERWERKBARE TIJD PH-WAARDE

N.v.t.

VOC WAARDE

116g/L

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 15°C - 35°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

pH WAARDE

niet beschikbaar

KORRELGROOTTE

45 µm

REPARATIE DIEPTE

Maximaal Laagdikte: 5 mm

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 40 minuten.
Droogtijd is afhankelijk van ondergrond en laagdikte.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.