Polyfilla PRO
ALTIJD BETER VOORBEREID

AkzoNobel

2K HOUTREPARATIE EPOXY - W330 0-8CM

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING
Oplosmiddelvrije 2K sneldrogende houtreparatiepasta op basis van epoxy, binnen en buiten toepasbaar.

TOEPASSING
Duurzaam repareren van: grote houtaantasting tot 8 cm, lamineren, verbindingen en deelvervangingen i.c.m. Polyfilla Pro W320. Voegbreedte minimaal 10 mm en -diepte minimaal 10 mm. Gecertificeerd volgens KOMO BRL 0807 voor de categorieën 1A/B, 2A/B, 3A, 4A, 7A en 9A . Certificaatnummer 33355.

Product bevat 37% hernieuwbare organische bestanddelen, gemeten volgens ISO EN 16640.
De bepaling is uitgevoerd door SGS Beta.
Ga voor meer informatie naar onze website.

PAINT CONTAINS RENEWABLE MATERIALS*

VERWERKINGSGEGEVENS

VERWERKINGSMETHODEN
Ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Breng W320 universele primer aan op de ondergrond. Primer 10 minuten in laten intrekken in zachthout, vervolgens **Houtreparatiepasta W330** nat-in-nat verwerken. Let op! Bij hardhout (merbau en eiken) minimaal 30 minuten laten intrekken. Meng daarna beide componenten W330 1:1 op een mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de houtreparatiepasta aan in de natte primer.

Product is uitsluitend voor professioneel gebruik toepasbaar

EIGENSCHAPPEN

- All seasons
- Sneldrogend
- Uitstekend te modelleren
- Uitstekend standvermogen
- goed schuurbaar
- soepel te verwerken
- uitstekende hechting
- oplosmiddelvrij
- krimp- en zwelvrij
- overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken
- Repareert tot 8 cm
- Product bevat hernieuwbare materialen

VERPAKKING
Set kokers 600 ml:
- Component A: 300 ml
- Component B: 300 ml

Stel uw vragen via: info@polyfillapro.nl

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)
Gemengd product: 1,19 kg/L

KLEUR GEREED PRODUCT
In goed gemengde toestand egaal crème

VERWERKINGSTEMPERATUUR
Omgevingstemperatuur: 2ºC - 30ºC
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

HOUDBAARHEID
In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C

MECHANISCHE BESTANDHEID
Goed slag-, stoot- en slijtvast

E-MODULUS, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)
199.3 Mpa

BREUK SPANNING, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)
196.5 Mpa

SCHUURBAARHEID
Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C
30 minuten

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.
Stofdroog na minimaal 3 uur
Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

SCHUURBAARHEID
Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VLAMPUNT
- Component A: > 100°C
- Component B: > 60°C

HARDHEID (DIN 53505 = NEN-ISO 7619)
70

E-MODULUS, TREK (NEN-EN-ISO 527)
144.0 Mpa

BREUK SPANNING, TREK (NEN-EN-ISO 527)
11.3 Mpa

BUITENDUURZAAMHEID
In combinatie met een verfsysteem uitstekend buitenduurzaam.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP
De gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is doorgehard, worden gereinigd met een droge doek of met een reinigingsmiddel.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

Stel uw vragen via: info@polyfillapro.nl