



## HOUTREPARATIE PLAMUUR W325 0-1CM


### ALGEMEEN

#### OMSCHRIJVING

Snel uithardende 2K houtreparatieplamuur op basis van epoxy, binnen en buiten toepasbaar. Geschikt voor kleine reparaties, plamuren en verbindingen afdichten

#### TOEPASSING

Het uitvlakken van onregelmatigheden in hout, steenachtige en stalen ondergronden. Dichten van scheuren en gaten, finishing plamuur. Vullend verlijmen van laminaten en verbindingen. Voegbreedte laminaat en verbindingen minimaal 5 mm tot maximaal 10 mm, diepte van verbinding 10 mm. Gecertificeerd volgens KOMO BRL 0807 categorieën 1A, 2A, 3A, 4A, 7A, 9A, 1B en 2B. Certificaatnummer 33355.



### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Verwijder rot hout tot in het gezonde hout. Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

#### MENGVERHOUDING: VOLUME EN GEWICHTSDELEN

De unieke verpakking zorgt altijd voor een juiste mengverhouding.

- Component A: 1 deel
- Component B: 1 deel

### EIGENSCHAPPEN

- All Seasons
- Sneldrogend
- voor vullen en plamuren
- Verbindingen en laminaten, van 0,5 tot 1 cm
- Oplosmiddelvrij
- Krimp- en zwelvrij
- Goed schuurbaar
- Zeer soepel verwerkbaar
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken
- Repareren tot 1 cm
- Plamuren tot 1 mm

#### VERPAKKING

2 componenten in 1 verpakking van 150- of 600ML

### TECHNISCHE DATA

#### DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)

Ca. 15 min. bij 20°C

#### KLEUR

In goed gemengde toestand egaal crème/geel.

#### SCHUURBAAR

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

#### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient 3°C boven dauwpunt te liggen.

#### POTLIFE

Gemengd product: 1,50 kg/L

#### VOC WAARDE

0 gr/l

#### **VASTE STOFGEHALTE**

Component A: > 100%  
Component B: > 100%

#### **VLAMPUNT**

Component A: > 100°C  
Component B: > 100°C

#### **MENGWIJZE**

Meng beide componenten 1:1 op een mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta.

#### **DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.**

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten.  
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

#### **HOUDBAARHEID**

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,  
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

#### **HECHTING**

Uitstekend op een goede, schone, droge ondergrond (vochtgehalte lager dan 18%) Schuren van de ondergrond is aan te bevelen

#### **WERKING T.O.V. HOUT**

Het materiaal heeft niet dezelfde werkingseigenschappen als hout en kan zich als gevolg van vochtschommelingen in het hout aftekenen. Dit is een omkeerbaar proces.

#### **MECHANISCHE BESTANDHEID**

Goed slag-, stoot- en slijtvast

#### **BUITENDUURZAAMHEID**

In combinatie met een verfsysteem uitstekend buitenduurzaam.

#### **HARDHEID (DIN 53505 = NEN- ISO 7619)**

#### **E-MODULUS, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)**

#### **E-MODULUS, TREK (NEN-EN- ISO 527)**

#### **BREUK SPANNING, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)**

#### **BREUK SPANNING, TREK (NEN- EN-ISO 527)**

## **VEILIGHEIDS INFORMATIE**

#### **WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden

#### **PRODUCTVEILIGHEIDSBLAG**

Zie het productveiligheidsblad voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking.

#### **REINIGING GEREEDSCHAP**

De gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is doorgehard, worden gereinigd met doek (wipes) of met een reinigingsmiddel.